

Unitfire FP

ТУ 2316-004-62400388-2011

Тип	Однокомпонентная гомогенизированная краска на водной основе.	
Применение	Предназначена для отделочных работ высокого качества по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна, металла (предварительно загрунтованного), старым лакокрасочным покрытиям (ПФ, МА, ГФ, ХВ, ХС, ВДАК и др.).	
Описание	Образует влагостойкое белое покрытие, стойкое к мытью и моющим средствам. Допускается колеровка. Не токсична.	
Технические характеристики	Цвет, внешний вид покрытия	Белый, матовый
	Разбавитель	Вода
	Плотность, кг/л:	1,10 ±0,05
	Температура самовоспламенения	Отсутствует
	Класс пожарной опасности	КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
	Расход материала на один слой, кг/м ²	0,125
	Количество слоев	1-2
	Срок службы, не менее, лет	20
	Упаковка	10л, вес нетто 10 кг, вес брутто 11 кг 30л, вес нетто 30 кг, вес брутто 32 кг
Условия нанесения	<p>Для нанесения краски «Unitfire FP» рекомендуется поршневые (безвоздушные) краскопульты. Допускается нанесение валиком, кистью.</p> <p>Во время проведения работ температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха не более 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 1°C. Поверхность должна быть сухой, чистой.</p> <p>Краска «Unitfire FP» поставляется готовой к применению. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать миксером по всему объёму до получения однородной массы.</p> <p>Толщина мокрой плёнки при нанесении не должна превышать 500 мкм в один слой.</p> <p>При нанесении краски «Unitfire FP» на старые лакокрасочные покрытия, поверхность рекомендуется обработать абразивным материалом для лучшей адгезии.</p> <p>Межслойная сушка при различных методах нанесения должна составлять не менее 3-х часов при температуре +20°C и относительная влажность воздуха не более 80%. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться, что краска на поверхности высохла до отлипа.</p>	
Хранение и транспортировка	<p>12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуре хранения от +5°C до +35°C.</p> <p>Избегать установки друг на друга более 3-х упаковок .</p> <p>Материал транспортируется в упакованном состоянии любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.</p>	
Меры предосторожности	<p>При выполнении окрасочных работ краской «Unitfire FP» следует использовать средства защиты дыхания и глаз. Руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности».</p> <p>При попадании краски на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством чистой воды</p>	

* Данные технологической карты могут быть скорректированы в процессе проведения работ по согласованию с разработчиком документ